

PP-LGF30 产品性能指标

产品性能指标	标准	单位	参数
密度	ISO 1183	g/cm ³	1.12
拉伸强度	ISO 527-1/-2	MPa	120
断裂伸长率	ISO 527-1/-2	%	2.5~3.0
弯曲强度	ISO 178	MPa	155
弯曲模量	ISO 178	MPa	6000
悬臂梁冲击强度缺口（23℃）	ISO 180/1eA	KJ/m ²	26
悬臂梁冲击强度缺口（-30℃）	ISO 180/1eA	KJ/m ²	27
收缩率	GB/T15585-1995	%	0.2-0.4
热变形温度 HDT1.82MPa	ISO75(1.8MPa)	℃	155

产品定义：PP+LGF30

产品特点：高抗冲，轻量化及优异的尺寸稳定性

粒子主要长度：短切长度 7mm，10mm，12mm（黑色和本色）

主要用途：底护板、门板、副仪表板、工具箱